

### MERKMALE

	RASCOflex GT911	RASCOflex GT941	RASCOflex GT611	RASCOflex GT711	RASCOflex GT731L	RASCOflex GT731N	RASCOflex GT731S	RASCOflex GT731V	RASCOflex GT781	RASCOflex GT511	RASCOflex GT551	RASCOflex GT321	RASCOflex GT351	RASCOflex GT222
Basis	Acrylat	Acrylat	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Urea-Silikat	Urea-Silikat	Kolloidal-Silica
Verarbeitungstechnik	2-komponentig	2-komponentig	1-/2-komponentig	1-/2-komponentig	1-/2-komponentig	2-komponentig	2-komponentig	2-komponentig	2-komponentig	1-/2-komponentig	1-komponentig	2-komponentig	2-komponentig	1-/2-komponentig
Standard Polymerisations-/Reaktionszeit	2-3 Minuten	4-5 Minuten	50 Minuten	55 Minuten	50 Minuten	2 Minuten	30 Sekunden	40 Sekunden	45 Sekunden	mit Wasserkontakt	mit Wasserkontakt	150 Sekunden	40 Sekunden	15-20 Minuten
Wassereinfluss	quellend	quellend	leicht schäumend	leicht schäumend	schäumend	schäumend	schäumend	schäumend	schäumend	stark schäumend	stark schäumend	kein Einfluss	kein Einfluss	kein Einfluss
Volumenzunahme/Schaumfaktor	ca. 20%	ca. 10%	1.5-fach	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	3-fach	3-fach	30 - 40-fach	30-fach	kein	30-fach	kein
Druckfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	nicht anwendbar	nicht anwendbar	nicht anwendbar	60	65	60	60	60		nicht anwendbar	nicht anwendbar	> 30	nicht anwendbar	nicht anwendbar
Zulassung	DIBt	DIBt	BAST	DIN 18028	DIBt		DIBt			BAST				
Grundwasserverträglichkeit	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Temporäre Abdichtungen	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet
Dauerhafte Abdichtungen	sehr gut geeignet	geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet
Injektionskanäle/-systeme	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	geeignet	geeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet <sup>1)</sup>	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet
Hohlraumverfüllung	geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet	sehr gut geeignet	geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet
Bodenverfestigung	geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet	ungeeignet	geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet
Riss-/Fugeninjektionen	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	geeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet <sup>1)</sup>	geeignet <sup>1)</sup>	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet
Kontaminierte Riss-/Fugeninjektionen	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet
Schleierinjektionen	sehr gut geeignet	geeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet
Baugrubenabdichtungen	sehr gut geeignet	geeignet	ungeeignet	geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet
Kanalsanierungen	geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	geeignet	sehr gut geeignet	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	geeignet	ungeeignet
Schotterverklebungen	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	geeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet	ungeeignet	ungeeignet
Kraftschlüssige Injektionen	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	geeignet	geeignet	geeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet
Bauteilunterpressungen	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	geeignet
Bauteile- und Fahrplananhebungen	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet	sehr gut geeignet	ungeeignet	ungeeignet

sehr gut geeignet  
 geeignet  
 ungeeignet

Alle aufgeführten Produkte sind auf Umweltverträglichkeit geprüft.

1) in Verbindung mit RASCOflex GT611